

Codice: 5GBC00

## Eliprimer 2C

bicomponente epossidico per eliche in acciaio , bronzo e ottone



Primer epossidico satinato per bronzo, acciaio, ottone, ghisa e leghe leggere. Usato come primer in cicli nautici, in modo specifico per eliche, alberi motore, assi, flaps e bulbi in ghisa, offre una base di ancoraggio ottima ed una barriera anticorrosiva di lunga efficacia. Sovraverniciabile con antivegetativa CONTENDER ELICHE.

Caratteristiche		Dati Applicativi	
<b>Tipologia</b>	Bicomponente	<b>Applicazione</b>	Pennello rullo e spruzzo
<b>Tipo di legante sol a</b>	Epossidico	<b>Miscela a+b in volume</b>	4 parti Sol. A con 1 Sol. B
<b>Tipo di legante sol b</b>	Poliamidico	<b>Pot life a+b (20c)</b>	Usare miscela entro 6-8 ore
<b>Codice colore sol a</b>	5GBC.Bianco	<b>Diluizione pennello-rullo</b>	20-30% Diluente 765
<b>Codice colore sol b</b>	8ZAM9B.Incolore	<b>Diluizione spruzzo</b>	20-30% Diluente 765
<b>Peso specifico kg/lt (±0,05)</b>	1,370 (A) - 1,020 (B)	<b>Essiccazione al tatto</b>	2 ore ( 20°c)
<b>Residuo secco (volume )</b>	37%	<b>Tempo di sovraverniciatura</b>	12-24 ore ( 20°c)
<b>Stoccaggio +23°C (±2)</b>	30 mesi in contenitori sigillati	<b>Temperatura applicativa</b>	Tra +10 c e +40 c
	120-150 sec.	<b>Umidità relativa</b>	Inferiore all 80%
		<b>Spessore secco consigliato</b>	30-40 microns per mano
		<b>Resa teorica m2/litro</b>	8-9

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO

#### Eliche, Alberi Motore, Flaps, Bulbi in Ghisa.

Il supporto nuovo dovrà essere perfettamente pulito, asciutto, sgrassato ed abrasivato meccanicamente. Applicare la prima mano di ELIPRIMER 2C (25-30 microns secchi) diluita al 30% con Diluente 765\*. Dopo 12-24 ore applicare la seconda mano (30-40 microns secchi) diluita al 20-25% con Diluente 765\*. Dopo 12 ore sovraverniciare con 2 mani di idonea antivegetativa (CONTENDER ELICHE ) lasciando almeno 12 ore tra le due mani.

\*E' necessario diluire direttamente la Sol.A del prodotto con Diluente 765 e solo successivamente procedere alla catalisi del prodotto con l'aggiunta della Sol.B - Il prodotto catalizzato A+B va quindi lasciato riposare per 10-15 minuti prima dell'applicazione.

### Colori



Colore: : BIANCO  
Cod. colore:: 5GBC00

Codice: 5GBC00

## Eliprimer 2C

### PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Prima di iniziare l'applicazione dei prodotti vernicianti si osservino attentamente le simbologie di rischio e le norme di sicurezza riportate sull'etichetta di ogni barattolo e sulla Scheda di Sicurezza di ogni prodotto disponibile su richiesta. Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico.

### NOTE

Le informazioni qui riportate sono fornite al meglio della nostra attuale conoscenza, tuttavia poiché le condizioni di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, tali informazioni non costituiscono alcun tipo di garanzia implicita; in tal senso la Società fornitrice declina sin da ora ogni responsabilità che può essere collegata ad un anomalo uso dei prodotti. L'ufficio Tecnico della propria sede è a disposizione per qualsiasi chiarimento connesso all'uso dei nostri prodotti. Le percentuali di diluizione ed i tempi di essiccazione sono da considerarsi solo indicativi, in relazione ad una temperatura di 20°C e sono pertanto soggetti a variazioni con il variare della temperatura, in presenza di particolari condizioni climatiche o di fattori applicativi determinanti al momento dell'applicazione.