

Descrizione:	HEMPEL'S SILIC ONE TIECOAT 27450 è un tie coat a base di silicone ad alto contenuto di solidi, catalizzato dall'umidità, per HEMPEL'S SILIC ONE 77450.
Uso consigliato:	Assicura l'aderenza tra HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 e HEMPEL'S SILIC ONE 77450. Anche per l'uso per ritocchi e riparazioni di aree danneggiate. Per l'uso su tutti i substrati escluso il legno.
Disponibilità	Parte dell'assortimento europeo Yacht. Localmente deve essere confermata la disponibilità.
COSTANTI FISICHE :	
Tinta/Colore:	23410/ Giallo.
Finitura	Semi-lucida
Solidi in volume, %	67 ± 1
Resa teorica:	10 m ² /l [401 sq.ft./US gallon] - 67 micron/ 2.7 millesimi di pollice
Punto di infiammabilità	33 °C [91.4 °F]
Peso specifico	1.2 kg/litro [10.1 lb/galloni USA]
Asciutto al tatto	3 ora(e) , 20°C/68°F 5 ora(e) , 10°C/50°F
Completamente catalizzato	2 giorno(i) , 20°C/68°F
Contenuto COV	230 g/l [1.9 lb/galloni USA]
Durata di immagazzinaggio:	Data di scadenza: 1.5 anno 25°C/77°F (dalla data sul coperchio) <i>Le costanti fisiche dichiarate sono dati nominali delle formule approvate dal GRUPPO HEMPEL.</i>
DETTAGLI DI APPLICAZIONE:	
Metodo di applicazione	Pennello/Rullo
Diluyente, (volume max)	Non diluire
Durata della miscela:	Max. 1 ora dopo apertura della latta
Pulizia dell'attrezzatura	HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Spessore a secco indicato	67 micron [2.7 mils]
Spessore a umido indicato	100 micron [4 mils]
Sicurezza:	Maneggiare con cura. Prima e durante l'uso, osservare tutte le precauzioni indicate sull'etichetta e consultare le Schede di Sicurezza. Seguire tutte le vigenti norme nazionali e locali inerenti la sicurezza.

PREPARAZIONE SUPERFICIALE: **Preparato:** Verificare sempre che tutte le superfici siano pulite, prive di olio e asciutte. Pulire la superficie e rimuovere la possibile presenza di olio e grasso con un detergente adatto, carteggiare con carta abrasiva. Rimuovere attentamente la polvere con un lavaggio mediante acqua.

New surface: Se la superficie non è stata pitturata con primer, applicare 4 mani di HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551. Se la superficie è stata pitturata con un primer bicomponente, al fine di assicurare la corretta adesione, irruvidire la superficie carteggiando dopo di che applicare una mano di LIGHT PRIMER 45551 seguita da una mano di HEMPEL'S SILIC ONE TIECOAT 27450.

Antivegetativa precedente: Rimuovere la vecchia antivegetativa fino a scoprire il precedente primer bicomponente. Carteggiare, pulire e asciugare la superficie. Applicare una mano di HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 seguito da one coat of HEMPEL'S SILIC ONE TIECOAT 27450.

Manutenzione stagionale del ciclo al silicone: Spot repair with HEMPEL'S SILIC ONE TIECOAT 27450. Se una qualsiasi parte del ciclo al silicone è danneggiata o parzialmente danneggiata fino al primer, applicare 1 mano di HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551, seguita da 1 mano di HEMPEL'S SILIC ONE TIECOAT 27450. Consultare la guida alle riparazioni.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO: **Metodo:** L'applicazione del tie coat su HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 ha un tempo massimo di 72 ore e un tempo minimo di 4 ore a 20°C ,6 ore a 10°C. Versare la pittura in un contenitore per pittura e riposizionare il coperchio. Intingere il pennello/ruolo nella pittura dopo di che applicare uniformemente fino a completa copertura. È possibile distendere uniformemente le colate di vernice prima che questa si asciughi.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE : Usare solo ove l'applicazione e la catalisi avvengono a temperature superiori a 10°C/50°F. Al momento dell'applicazione, la superficie deve essere perfettamente pulita , asciutta e la temperatura deve essere superiore al punto di rugiada per evitare la formazione di condensa. Non applicare sotto la luce solare diretta. In spazi ristretti, ventilare adeguatamente l'area durante l'applicazione e l'essiccazione. La pittura è sensibile alla umidità. Non aprire le latte prima della applicazione.

DETERGENTE CONSIGLIATO : HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602

MANO PRECEDENTE: HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551.

MANO SUCCESSIVA: HEMPEL'S SILIC ONE 77450.

Note: Se il primer esistente non è epossidico ma monocomponente, deve essere rimosso, dopo di che devono essere applicate quattro mani di HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551. (Un primer monocomponente non deve essere ricoperto con un bicomponente). Se l'intervallo di applicazione tra HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 e HEMPEL'S SILIC ONE TIECOAT 27450 viene superato, è necessario applicare una nuova mano di primer.

E' importante che sia prima che dopo l'applicazione siano seguite tutte le procedure di pulizia e mascheramento. **Dopo** l'applicazione pulire l'equipaggiamento con attenzione.

Miscelazione: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso..

Condizioni di stoccaggio: Evitare l'esposizione all'aria e le variazioni di temperatura. Evitare i raggi solari diretti. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare a temperature: 5°C/41°F - 35°C/95°F.

Ricopertura: Se l'intervallo di applicazione tra HEMPEL'S SILIC ONE TIECOAT 27450 e HEMPEL'S SILIC ONE 77450 viene superato, è necessario applicare una nuova mano di tie coat.

Nota: **HEMPEL'S SILIC ONE TIECOAT 27450**

Compilato da : HEMPEL A/S

2745023410

La presente Scheda Tecnica sostituisce tutte le precedenti. Per la descrizione e le indicazioni d'uso consultare le relative annotazioni riportate sulla scheda tecnica stessa. I dati, le specifiche, le istruzioni d'uso e le raccomandazioni indicate nella scheda tecnica sono solamente il risultato di test effettuati in condizioni controllate e ben definite. L'accuratezza, la completezza e la specificità delle informazioni in condizioni e utilizzo diversi saranno da verificare esclusivamente da parte dell'acquirente e/o dell'utilizzatore. La vendita dei prodotti, la fornitura e l'assistenza tecnica sono soggette alle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI SERVIZIO della HEMPEL, ove non espressamente concordato per iscritto. Il produttore e/o il venditore non si assumono responsabilità alcuna, così come l'acquirente e/o l'utilizzatore rinunciano a qualsiasi risarcimento in caso di, e non limitatamente a, danni, ferite, negligenza e perdita consequenziale diretta o indiretta, ad eccezione di quanto espressamente indicato nelle CONDIZIONI GENERALI, causate dall'uso improprio dei Prodotti così come riportato nelle schede o altrove. Le schede possono subire variazioni senza preavviso alcuno e la validità delle stesse è limitata a un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla data di emissione.